

ТУРКМЕНИСТАН
ТУРКМЕНБАШИНСКИЙ КОМПЛЕКС
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
МАСЛО БАЗОВЫЕ
ТЇ 05766698-60-2006 изменение №1

№	Наименование показателя	Нормы				
		SN-80	SN-180	SN-350	SN-600	SN-1200
1.	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	870	880	890	900	905
2.	Коэффициент рефракции при 20°C	не нормируется, определение обязательно				
3.	Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	2,5-3,5	4,5-6,0	8,0-9,5	11,5-13,5	18,0-23,0
4.	Температура застывания, °C, не выше	-12	-12	-12	-9	-9
5.	Температура вспышки, °C, определяемая в открытом тигле, не ниже	170	205	220	225	250
6.	Индекс вязкости, не менее	95	95	95	95	90
7.	Цвет по ASTM, не более	0,5	0,5	1,0	2,0	3,0
	Цвет единиц ЦНТ, не более	-	-	1,0	2,0	3,0
	Цвет в условных единицах КНС, не более	0,5	0,5	-	-	-
8.	Содержание серы, %, не более	0,03				
9.	Кислотное число, мг КОН/1г масла, не более	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06
10.	Зольность, %, не более	0,005				
11.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,005				